

Сертифікат аналізу

Продукт : Рукавички медичні нестерильні оглядові латексні з пудрою розмір S,
TM "MP Medplast"
Номер партії : 6231
Дата виробн-ва : 2021-09
Термін придат. : 2026-09

План вибірки згідно з ISO 2859-1	Специфікація	Результат тесту	Процедура вибірки
Бар'єрні властивості			
К-ть протестованих рукавичок		315	РІВЕНЬ ОГЛЯДУ: G1, ОДИНОЧНИЙ НОРМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ОГЛЯДУ: G1, ОДИНОЧНИЙ НОРМАЛЬНИЙ
К-ть дефектів		3	
Прийняти/ Відхилити		Прийняти	
Значні дефекти			
К-ть протестованих рукавичок		315	РІВЕНЬ ОГЛЯДУ: G1, ОДИНОЧНИЙ НОРМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ОГЛЯДУ: G1, ОДИНОЧНИЙ НОРМАЛЬНИЙ
К-ть дефектів		0	
Прийняти/ Відхилити		Прийняти	
Незначні дефекти			
К-ть протестованих рукавичок		315	РІВЕНЬ ОГЛЯДУ: G1, ОДИНОЧНИЙ НОРМАЛЬНИЙ РІВЕНЬ ОГЛЯДУ: G1, ОДИНОЧНИЙ НОРМАЛЬНИЙ
К-ть дефектів		0	
Прийняти/ Відхилити		Прийняти	
Розміри			
Ширина (мм)	80+/-10	83	Згідно з EN 455-2
Довжина (мм)	MEDIAN 240	243	Згідно з EN 455-2
Товщина Палець у мм (SW)	>/=0.08	0.12	Згідно з ASTM D3578
Товщина долоні в мм (SW)	>/=0.08	0.10	
Властивості при розтягуванні			
Сила при розриві в N, без старіння	>/=6.0	9.7	Згідно з EN 455-2
Сила при розриві в N, після старіння	>/=6.0	9.9	
Міцність в МПа, без старіння	>/=18	25	Згідно з ASTM D3578
Міцність в МПа, після старіння	>/=14	24	
Видовження у %, без старіння	>/=650	736	Згідно з ASTM D3578
Видовження у %, після старіння	>/=500	715	
Біосумісність			
Вміст порошку (мг/дм ²)	</=10	10	Згідно з ASTM D3578
Вміст білка (мкг/г)	</=200	128	Згідно з EN 455-3

Відповідає стандартам:
ДСТУ EN455 - 1:2014,
ДСТУ EN455 - 2:2015,
ДСТУ EN455 - 3:2019,
ДСТУ EN455 - 4:2014.

Підтверджено:

Nongyao

Nongyao Thongdeeloet
Дата 09.11.2021



Вх сс м/322
230222 Е610