

61

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

| | | | |
|--------------------------------------|--|------------------------------|------------------------|
| Name of Sample Назва | Non-Woven «H Dr. House» Пластик медичний на нетканій основі «H Dr. House» | Specification Розмір | 6 cm (cm) × 10 cm (cm) |
| Order No./ Заказ № | LXC23080888 | Lot No./ Партия № | 23080888 |
| Quantity Кількість | 50 000 pcs 50 000 шт. | Test Date Дата перевірки | 2023.10.10 |
| Check Standard Стандарт перевірки | Su Chang machinery equipment 20152141305 | Date of report Дата звіту | 2023.10.10 |
| Дата виготовлення | 2023.10 | Термін придатності | 2028.09 |

Check result/Результат перевірки

| Serial No./ № | Item Tested Назва | Unit Од. виміру | Technical Requirement Технічні вимоги | Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній) | Actual Result Відповідність | |
|---------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------|------------------|
| 2.1 | Appearance Зовнішній вигляд | --- | Plaster should be smooth, clean, even smeared and no seeped, the pad should be in middle of the film Пластик має бути чистим, рівним, змащеним клеєм, подушечка має бути посередині стрічки | --- | OK Відповідає | |
| 2.2 | Basic Size Розмір | Backing Length Довжина | mm | 100.0.0±3.0 | 100.0 | OK Відповідає |
| | | Backing Width Ширина | mm | 60.0±3.0 | 60.0 | OK Відповідає |
| 2.3 | Adhesiveness Адгезивність | mm | ≤2.5 | 0 | OK Відповідає | |
| 2.4 | Peel strength Міцність на відрив | N/cm | ≥1.0 | 2.9 | OK Відповідає | |
| 2.5 | Liquid absorption Поглинання рідини | g/100cm ² | ≥5 | 11 | OK Відповідає | |

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20152641305/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20152641305

Інспектор(Inspektor): _____ Рецензент(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____

