



# Лиепājas speciālās ekonomiskās zonas "LAUMA FABRICS" SIA

PVN reģ. Nr. LV42103036112  
Ziemeļu iela 19, Lиепāja, LV-3405, Latvija  
tālr.: +371 63447302, fakss: +37163486214 fabrics@laumafabrics.com,  
www.laumafabrics.com

13

## Технические характеристики

Модель 2 Бинт эластичный медицинский

Серийная продукция

Дата выпуска	2011.10, 2011.11, 2011.12, 2012.01, 2012.02, 2012.03, 2012.04, 2012.05, 2012.06, 2012.07, 2012.08, 2012.09, 2012.10, 2012.11, 2012.12, 2013.01, 2013.02, 2013.03, 2013.04, 2013.05, 2013.06, 2013.07, 2013.08, 2013.09, 2013.10, 2013.11, 2013.12, 2014.01, 2014.02, 2014.03, 2014.04, 2014.05, 2014.06, 2014.07, 2014.08, 2014.09, 2014.10, 2014.11, 2014.12, 2015.01, 2015.03, 2015.07, 2015.09, 2015.10, 2015.11, 2015.12, 2016.01, 2016.02, 2016.04, 2016.06, 2016.09, 2016.11, 2016.12, 2017.01.
Срок годности	2016.10, 2016.11, 2016.12, 2017.01, 2017.02, 2017.03, 2017.04, 2017.05, 2017.06, 2017.07, 2017.08, 2017.09, 2017.10, 2017.11, 2017.12, 2018.01, 2018.02, 2018.03, 2018.04, 2018.05, 2018.06, 2018.07, 2018.08, 2018.09, 2018.10, 2018.11, 2018.12, 2019.01, 2019.02, 2019.03, 2019.04, 2019.05, 2019.06, 2019.07, 2019.08, 2019.09, 2019.10, 2019.11, 2019.12, 2020.01, 2020.03, 2020.07, 2020.09, 2020.10, 2020.11, 2020.12, 2021.01, 2021.02, 2021.04, 2021.06, 2021.09, 2021.11, 2021.12, 2022.01.
Серия	2011-10, 2011-11, 2011-12, 2012-01, 2012-02, 2012-03, 2012-04, 2012-05, 2012-06, 2012-07, 2012-08, 2012-09, 2012-10, 2012-11, 2012-12, 2013-01, 2013-02, 2013-03, 2013-04, 2013-05, 2013-06, 2013-07, 2013-08, 2013-09, 2013-10, 2013-11, 2013-12, 2014-01, 2014-02, 2014-03, 2014-04, 2014-05, 2014-06, 2014-07, 2014-08, 2014-09, 2014-10, 2014-11, 2014-12, 2015-01, 2015-03, 2015-07, 2015-09, 2015-10, 2015-11, 2015.12, 2016-01, 2016-02, 2016-04, 2016-06, 2016-09, 2016-11, 2016-12, 2017-01.

Наименование показателя	Величина показателя	Примечания
1. Состав сырья, %	Хлопок – 96, Эластан – 4	
2. Ширина, мм	80±4	
3. Длина, м	0,6; <u>1,1</u> ; 1,5; <u>1,7</u> ; <u>2,0</u> ; 3,0; 3,5; 5,0	
4. Линейная плотность, г/м	42±4	
5. Растяжимость, % Instron, 20 N, по длине	170+50	
6. Изменение линейных размеров после стирки при 40 °C, %, по длине	± 5	

Инженер отдела развития  
+371-634 47352  
natalija.fedorova@laumafabrics.com

Н.Федорова  
23.03.2017

000 «ВЕЛНЕС  
МЕДИКАЛ»  
ОКПО 38134017  
ТЕЛ/ФАКС 531-34-80



Вх. ам. № 0943  
0949 08.06.17 А  
0951